

Marine Filler

Hagmans Marine Filler er en 2-komponent sparkelmasse til marin anvendelse, som er meget lett å slipe. Reparerer revner og mindre hull i glassfiberarmert plast, stål, aluminium, tre etc. Til anvendelse over vannlinjen.

Forbehandling: Underlaget skal være rent og tørt. Avfettes med tynner og tørkes. Ved rustskader skal overflaten slipes ren. Ved lakkskader skal lakken kun slipes med korn 180-240 for ikke å skade galvaniseringen.

Blanding: Komponent A blandes med 2-3% komponent B, til det oppnås en homogen farge. Overdosér ikke! Bland ikke mer enn som brukes innen for 5 minutter.

Påføring: Marine Filler påføres med metall- eller gummissparkel. Beste arbeidstemperatur er +20°C. Arbeidsredskapene rengjøres med tynner.

Etterbehandling: Etter ca. 15 minutter ved +20°C er Marine Filler klar til å bli slipt. Marine Filler kan slipes jevn med sandpapir korn 120 eller finere. Avslutt med korn 180 eller finere, for å unngå slipespor i den etterfølgende behandling. **Lagringstid:** 1 år. Skal oppbevares kjølig.

Teknisk informasjon:

Basematerial: Omättad polyester

Härdartyp: 50%-ig bensoylperoxid

Spec. vikt: Ca. 0,8 kg/lit

Flampunkt: Ca. +31°C

Brandklass: 2b

Geltid vid +25°C: 5 min. (2% härdare)

Härdtid: 10-15 min.

Emballage: Komp.A (spackel) levereras i burk. Komp.B (härdare) levereras i tub.

Blandningsförhållande: Tillsätt 2-3% komp.B till komp. A och blanda noggrant

Lagringstid: 1 år

