

# Marine Epoxy

---

**Hagmans Marine Epoxy** er en 2-komponent sparkelmasse til marin anvendelse. Anvendes til liming, sparkling og reparasjon, også under vannlinjen på båter, jetski, surfebrett, vannski m.m. Virker også utmerket på andre gjenstander av glassfiber, tre, stål, aluminium etc. Kan påføres i tykkere lag uten risiko for krymping eller revner. Underlaget skal være rent og tørt. Ved sparkling av tidligere malte overflater, skal overflaten slipes matt. Løs maling skal fjernes. Blanding: 1 volumdel A-komponent 1 volumdel B-komponent. Komponentene blandes, til det oppnås en homogen grå blanding. Påføring: Påføres med stål- eller gummissparkel. Bruktid 20 minutter ved +20 °C. Spartelmassen kan etterjevnes med et fuktig verktøy i opp til 2 timer. Kan slipes etter ca. 24 timer ved +20 °C. Verktøy rengjøres med cellulosefrynner.

**Merk!** Laveste temperatur for optimal herding +5 °C.

**Lagringstid:** 2 år.

