

# Carosol Body Elastic

**Produktbeskrivning:**

Hagmans Body Elastic är ett vattenburet stenscottskydd.

**Användningsområde:**

Hagmans Body Elastic är avsedd att användas på bilens tröskellådor, skärmkanter, front- och slutplåt etc. Body Elastic är också ett utmärkt ljuddämpningsmedel för t. ex. bilens bagageutrymme.

Tål bensin och tvätt med avfettningsmedel samt är, om så önskas, övermålningsbar med de flesta på marknaden förekommande lacksystemen.

**Teknisk information:**

Basmaterial: Syntetisk latex  
Densitet: Ca. 1,45 kg/lit.  
Viskositet: Ca. 2 700 cps vid +20°C.

Torktid: Ca. 60 minuter vid +20°C och 50% RH.  
Torktiden är också beroende av tjockleken.  
Produkten har en inbyggd torkindikator, vilket gör att den är blålila i vått tillstånd och blir svart när den är torr.

Torrhalt: 60% (vikt)  
Rek. spruttryck: 3-6 kg  
Brandklass: Ej brandfarligt  
Lagringstid: 1 år.  
Skyddas mot frost.

**Förbehandling:**

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda från smuts, fett, olja, rost och dylikt samt behandlade med rostskyddsprimer innan Body Elastic appliceras. Lack i bra skick nedmattas något med ett fint sandpapper innan applicering sker.

**Bruksanvisning:**

Applicering kan ske upp till 1 mm i ett skikt. Önskas tjockare skikt, låt torka och applicera igen. Använd Hagmans Sprutpistol 220 vid applicering. Produkten går även utmärkt att pensla och rolla. Utrustning och yta med vått spill rengöres med vatten och torkat spill tas bort med Hagmans Cellulosaförtunning eller Förtunning 450/2 (Xylen).  
Normal skiktjocklek är 100-500 µm, vilket motsvarar 1-5 dl/m<sup>2</sup>. Body Elastic är torr och övermålningsbar när produkten övergått från lila till svart efter ca. 60 min. vid +20°C och 250 µm skiktjocklek. Beroende på vagnstorlek och önskat rost- och stenscottskydd varierar förbrukningen mellan 1-2 flaskor.

**Förpackningar:**

Artikelnummer:  
11331 Svart Flaska 6 x 1 lit.

