

HP Binder LT

Produktbeskrivelse:

HP Binder LT består av en løsemiddelfri to-komponent fargeløs epoksy som brukes i kombinasjon med fargesand for legging av tykkflytende gulvbelegninger.

Bruksområde:

Produktet anbefales først og fremst til betong- og sementunderlag. Med kombinasjonen av fargeløs HP Binder og fargesand får du et stort antall fargesettingsmuligheter. Belegnings-typen brukes ofte i næringsmiddelindustrien og handel som krever stor slitestyrke kombinert med vann- og kjemikaliefasthet.

Teknisk informasjon:

Densitet: 1,1 (HP Binder)
 Brukstil: Ca. 35 min.
 Herdetid: Minst +15 °C gulvtemperatur kreves for å oppnå de beste belegningsegenskapene.
 Du kan gå på gulvet etter 1 døgn. Full herding oppnås etter 7 døgn.
 Glansverdi: 80. Glansverdien er avhengig av hvor mye lakk som påføres.
 Materialforbruk: Ca. 1,8 kg/m² HP Binder A + B.
 Lagringstid: 2 år

Forbehandling:

Nye betonggulv skal herde i minst 3 uker og være tørre før belegningsarbeidet påbegynnes. Sement huden fjernes ved hjelp av sliping, sandblåsing eller fresing. Eksisterende gulv må vaskes og rengjøres nøye før sliping, sandblåsing eller fresing utføres. Grunning med Heftprimer EP alternativt Hurtigprimer EP anbefales. Selv HP Binder kan brukes som grunning.

Blandingsforhold:

Komp. A 8,244 kg vektdeler = 68,7 vekt %
 Komp. B 3,756 kg vektdeler = 31,3 vikt %
 Fargesand ca. 72 vektdeler.

Bland komponent A og B godt sammen før fyllmaterialet tilsettes. Ved blanding delte emballasje, må materialet som skal veies.

Påføring:

Fargesandmassen fordeles med stålbrett eller leggekasse i ønsket tykkelse, 4–6 mm. Gulvet jevnes ut med stålbrett eller glattemaskin. Overlakkes med HP Binder som fordeles ved hjelp av en skumgummikost og filtrulle.

Farge:

HP Binder leveres kun uten farge (klar). Fargesand finnes i forskjellige standardfarger, se Hagmans fargekart.

Forpakning/varenummer:

38350 3197 kg
 38351 1200 kg
 38352 600 kg
 38358 300 kg
 38353 12 kg



CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 13813	
38353-001	
Fugefrie hardplastbelegninger til innendørs bruk (system i samsvar med produktdatabladet for kompaktbelegning)	
Brannklasse	C _{fl} -S1
Utslipp av etsende stoffer	SR
Vanngjennomtrengelighet	NPD
Slitasjebestandighet	RWA 10
Vedheft	B 2,0
Slagstyrke	≥IR4
Lydisolasjon	NPD
Lydabsorpsjon	NPD
Termisk motstand	NPD
Kjemisk bestandighet	NPD