

Topplack PU 4020

Produktbeskrivning:

Hagmans Topplack PU 4020 är en fukthärdande enkomponent uretanlack med mycket bra ljus- och glansbeständighet.

Användningsområde:

Toppning av fling- och färgsandbeläggningar, golvfärger utomhus och där höga krav av ljusbeständighet ställs.

Teknisk information:

Härtdid vid

+15°C: Ca. 8 tim. innan nästa lackning kan utföras. Den färdiglackade golvytan kan beträdas efter ca. 24 tim. och uppnår full slitstyrka efter 5-7 dygn.
OBS! Lägsta golvtemp. + 5°C.

Glansvärde: Ca. 90 högblank.

Brandfarlighet: Brandklass 2b

Materialåtgång: Ca. 0,12 lit./strykning på slät yta.
1 lit. räcker till ca. 8 m².

Lagringstid: 2 år

Densitet: 1.0

Torrhalt: ca 51%

Kulör: Transparent

Bruksanvisning:

Hagmans Topplack PU 4020 kan strykas eller rullas. Underlaget skall vara rent och torrt.

Bör appliceras i två skikt.

Vid ca. 60% luftfuktighet kan nästa skikt påföras efter 8 tim. Om följande lackning först kan ske efter 18 tim. måste lacken mattslipas.

Kan förtunnas med Hagmans Syntetförtunning 450/2 som även är lämplig till rengöring av verktyg.

Förpackningar:

Artikelnummer:

38531 1 lit.

38533 5 lit.

