



Topplakk 2K Matt

Produktbeskrivelse:

Vannbåren to-komponent klarlakk hovedsakelig beregnet for lakkering av betong- og tregulv innendørs. Produktet gir et matt, slitesterkt, ripebestandig og gulningsbestandig lakklag. Malingen er kompatibel med Hagmans gulvmaling/belegg og anbefales når en matt og slitesterk overflate som er lett å rengjøre ønskes. Toppstrøk 2K Matt kan også brukes på linoleum, plastgulv/pvc.

TEKNISK DATA:

Bruksområde	Lakk til betong, tre, linoleum og plastgulv
Bindemiddel	Polyuretandispersjon. Alifatisk polyisocyanat.
Farge	Transparent
Tørrhet	32 %
Tetthet	A-komp: 1,05 kg/l, B-komp: 1,1 kg/l. Blandet: 1,06 kg/l
Glans	5, matt
Materialforbruk	ca. 10–15 m ² /l
Rengjøring/spedning	Vann
Blandningsforhold	10 del A/1 del B
Brukstid	4 timer
Luft-/utetemperatur ved maling	min +10°C (gulvtemperatur)
Malerverktøy	Pensel eller filtrulle
Overmalbar	Etter 3 timer (20°C/60% R.H.). Hvis lakken har herdet i mer enn 24 timer kreves mellomsliping.
Brukbar	ca. 24 timer (20°C/60% R.H.) lett å bruke
Lagringstid	1 år: Lagres frostfritt.
Diffusjon	Diffusjonsåpen
Gjennomherdet	3 døgn



Topplakk 2K Matt

Forbehandling:

Overflaten skal være ren, tørr og fast. Tidligere malte eller lakkerte overflater skal mattslipes. Sjekk at all voks, polish osv. er fjernet fra gulvet ved maling av linoleum, plast/pvc-gulv.

Bruksanvisning/påføring:

Rist dunken i 1 min. Hell herderen i dunken. Rist den blandede dunken i 1 min og la stå i 10 min før påføring. Blandingen må brukes innen 4 timer.

Lakken påføres i 1–2 lag med pensel eller filtrulle. Sugende underlag kan kreve et tredje lag. Ved lakkering av tidligere ubehandlet tregulv, husk å slipe trefiber-reising forsiktig ned etter første lakkering og tørk av alt slipestøv for å få en ordentlig glatt overflate. Møbler kan flyttes inn etter 1 dag. Med tyngre møbler og tepper er det imidlertid en fordel å vente ca. én uke, siden malingen først da har maksimal hardhet.