

Tykkfilmslakk EP

Produktbeskrivelse:

Hagmans Tykkfilmslakk EP er en tokomponent løsemiddelfri epoksyklarlakk.

Bruksområde:

Hagmans Tykkfilmslakk EP er først og fremst beregnet på lakkering av fargesandgulv. Egnert også som topplakk på sponplategulv, utført med Hagmans Gulvmaling EP. En tett kjemikaliebestandig overflate med høy slitestyrke opprettholdes med dette laget.

Teknisk informasjon:

Densitet: A-komp. 1,10
B-komp. 1,03

Brukstid: Ca. 35 minutter

Herdetid ved 15°C: med EP kan trøs på etter ca. 15 timer og oppnå full slitestyrke og kjemikaliebestandighet etter ca. 7 døgn. Laveste gulvtemperatur +10°C.

Glansverdi: Ca. 90, høyblank

Materialforbruk: Ca. 0,2 kg/lag på jevn overflate. 1 kg er nok til ca. 5 m²
Ca. 0,4 kg/lag på fargesand. 1 kg er nok til ca. 2,5 m²

Volumtørrestoff: 100 %

Lagringstid: 2 år

Farge: Gjennomsiktig

Forbehandling :

Underlaget skal være tørt og rent for smuss, olje og lignende. Ved overlakking av gammel, eksisterende maling eller lakk må overflaten slipes matt før behandling. Eventuell løs maling eller lakk løsnes, og ved behov utføres flikking av malingen før lakkeringen. Før lakkering utføres på fargesand, sørg for at overflaten er slipt og grundig støvsugd.

Bruksanvisning :

Blandingsforhold: Komp. A 2 vektdeler
Komp. B 1 vektdeler

Fortynning: Max. 3% med Cellulosaf.

Påføring :


Med pensel eller gummisvaber i kombinasjon med filtruller. For å fordele lakken jevnt på store overflater anbefaler vi at lakken grovfordeles med en dobbel skumgummisvaber. Denne type gummisvaber har vist seg å skjule små ujevnheter i underlaget bedre enn tilsvarende modell i rent gummi. Ved å raskt fordele lakken på underlaget unngår man varmeutvikling i boksen, som kan forårsake for rask herding og bobleutvikling. Lakken fordeles deretter med filtruller.

Små mengder, opp til 1 kg, kan man blande for hånd med et rektangulært rørstykke. Større mengder bør blandes med elektrisk eller trykkluftsdrevet maskinblander, f.eks. en boremaskin med lav omdreining, med en egnet blanding. Det anbefales å bruke beskyttelse mot søl. Pensler og annet utstyr rengjøres med Cellulosaførtun.

Forpakninger :

38601 1 kg
38603 4 kg
38604 10 kg



	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 13813	
38601-002	
Fugefrie hardplastbelegninger til innendørs bruk (Testet som del i systemoppbygging – Fargesandgulv.)	
Brannklasse	C _{fl} -s1
Utslipp av etsende stoffer	SR
Vanngjennomtrengelighet	NPD
Slitasjebestandighet	RWA 20
Vedheft	B 2,0
Slagstyrke	≥ IR4
Lydisolasjon	NPD
Lydabsorpsjon	NPD
Termisk motstand	NPD
Kjemisk bestandighet	NPD