

Klarlakk 1K (40/90 glans)

Produktbeskrivelse:

Hagmans Klarlakk 1K er en slitesterk 1-komponent polyuretanbasert klarlakk, som er lett å bearbeide.

Anvendelsesområde:

Produktet er først og fremst utviklet til lakking på Hagmans Gulvmaling 1 K med eller uten mønstre for å forbedre slitestyrken. Den er også velegnet til underlag av tre eller parkett.

Merk! Underlag av tre, kun til innendørs bruk!

Forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Tidligere malte eller akkerte overflater ska slipes matt.

Påføring:

Lakken skal omrøres grundig før påføring. Lakken påføres i 1-2 lag med pensel eller filtrulle. Sugende underlag kan kreve et tredje lag. Ved lakking av ubehandlede tregulv, skal reising av trefibre slipes grundig ned etter den første påføring, og alt sli-
beslipestøv skal fjernes for å oppnå en riktig glatt overflate.

Innflytting av møbler kan kje etter 1 døgn. Ved tyngre møbler og tepper er det dog en fordel å vente ca. en uke, da lakken først oppnår maksimal hardhet etter en uke.

Lakker ikke ved temperaturer under 10°C.

Teknisk informasjon:

Materialebasis:	Polyuretandispersjon
Densitet:	1,04 kg/liter
Tørrestoff:	33 vekt% / 30 volum %
Glans:	Blank ca. 90 / Halvblank ca. 40
Materialforbruk:	8-10 m ² pr. liter pr. lag.
Tørketid:	Kan overmales etter ca.3 timer.
Brukbar etter:	ca. 12 timer.
Full slitestyrke etter:	5-7 døgn
Lagringstid:	2 år
Rengjøring:	Vann
Fortynning:	Skal ikke fortynnes.
Oppbevaring:	Frostfritt

Forpakninger:

39071	40	1L
39072	40	4L
39074	40	10L
39081	90	1L
39082	90	4L
39084	90	10L

