

Epoxy-/Gulv sparkel

Produktbeskrivelse:

Smidig tokomponent limsparkel, praktisk talt luktfritt. Svært slitesterkt, selv i tynne lag. Tåler harde miljøer og fukt.

Bruksområde:

Liming, sparkling og reparasjon av betong, stein, tre, stål, keramikk mm. For eksempel reparasjon av sprekker i hulkil, festing av gulvsluker, sparkling av hul og sprekker i metallplater, reparasjon av stein og keramikk, plater og gjenstander.

Teknisk informasjon:

Brukstid: 20 min. ved +20°C

Herdetid

ved +20°C: Beregn ca. 12 timer før sparkelet utsettes for lett trafikk. Etter at sparkelet har herdet i 24 timer skal det slipes for å gi best mulig vedheft til neste lag.

Sparkelet oppnår full styrke etter 5-7 døgn.

OBS! Laveste temperatur for optimal utherdning er +5°C.

Hardhet: 67 Shore D

Tørrhet: 100 %

Brannfarlighet: Ikke brannfarlig.

Lagringstid: 2 år

Farger: A-komp. svart

B-komp. Hvit

Forbehandling:

Betongen skal være tørr og fri for smuss, olje og lignende. Sement huden skal fjernes ved f.eks. sliping, blåsing eller syrevask. Ved sparkling på tidligere malte overflater skal overflaten slipes matt og all løs maling skal fjernes. Andre overflater skal være tørre og fri for fett, olje og skitt. Svært porøse materialer bør primes med Hagmans Primer EP.

Bruksanvisning:

Blandingsforhold: Komp. A: 1 volumdel

Komp. B: 1 volumdel

Blanding: Like volumdeler blandes nøye til det oppnås en grå fargetone.

Små mengder, opp til 1 kg, kan man blande for hånd med et rektangulært rørstykke. Større mengder bør blandes med elektrisk eller trykkluftsdrevet maskinblander, f.eks. en boremaskin med lav omdreining, med en egnet blanding. Det anbefales å bruke beskyttelse mot søl.

Påføring:

Påfør med stål- eller gummisparkel. Etter ca 3 timers herding kan sparkelet etterslipas med fuktet verktøy, som gjør sliping enklere. Etter dette kan også våre andre epoksyprodukter påføres. Verktøy rengjøres med Hagmans Cellulose tynner eller tynner.

Forpakninger:

39270 0,6 lit.

39272 6,0 lit.

