



Linjemaling 1K

Hagmans Linjemaling 1K er først og fremst utviklet til maling av linjer utviklet industri og handel. Den er en motstandsdyktig, diffusjonsåpen og vannbasert maling med god lys- og glansbestandighet, basert på akrylat, og som er lett å arbeide med. Ekstra god slitestyrke og motstandsdyktighet mot smuss oppnås ved at malingen overlakkeres med Hagmans Klarlakk EP-V eller Klarlakk 1K.

Teknisk informasjon:

Basemateriale: Polyuretan/akrylat

Densitet: 1,2

Tørketid:

Overmalbar: 3 timer.

Brukbar: 12 timer

Full slitestyrke: 5 – 7 døgn

Glansverdi: Ca 40 (halvblank)

Material-

forbruk: 1 liter er nok til ca 10 m², pr. lag.

Diffusjons-egenskaper: Slipper gjennom vanndamp ved maks. 2 lag på henholdsvis 0,1 L/m²

Lagringstid: 2 år Oppbevares frostfritt.

Tørrhet: Ca 47 vektprosent.

Brannfarlighet: Ikke brannfarlig.

Fortynning: Grunning på sugende underlag fortynnes malingen 20% med vann.

Laveste brukstemp. +5°C

Forbehandling: Underlaget skal være rent og tørt, og ved behov slipes matt.

Påføring Med pensel eller rulle. Bør påføres i to lag. Sørg for god ventilasjon. Ved luftfuktighet over 85% kan det oppstå en matt og flekkete overflate. Pensler og annet utstyr rengjøres med vann. Laveste overflatetemperatur er +5°C.

Emballage: 1 L, 4 L

Farver:

Næste NCS er:

Gul: S0560-Y

Red: S1580-Y90R

Hvit: S0500-N

