

Kaldasfalt

Produktbeskrivelse:

Asfaltløsning beregnet for fuktisolering.

Bruksområde:

Fuktisolering av mur- og betongflater på og under jord.

Teknisk informasjon:

Materialbase: Asfaltløsning

Densitet: 0,93 kg/l

Material-

forbruk: 2-4 m²/l avhengig av underlag

Tørketid: ca. 6 timer ved 20 °C

Laveste påførings-

temperatur: +5 °C

Farge: Svart

Lagringstid: 2 år

Forbehandling:

Underlaget må være tørt og rent.

Bruksanvisning/Påføring:

Påføres med børste, pensel eller rulle. Ubehandlede betongflater grunnes med Hagmans Asfaltprimer alternativt med Hagmans Kaldasfalt fortynnet med 20 % white spirit. Deretter påføres 1 lag med uforynnet Kaldasfalt.