



Protäck V

Produktbeskrivelse:

Vannbestandig, halvmatt og hurtigtørkende metallfarge for tak > 15 ° skråning og fasader utendørs. Brukes som topplag på nye eller tidligere malte sinkbelagte (galvaniserte) stål- og metalloverflater (Ikke egnet på metall av PVF2-typen). Fargen har veldig god festeevne og en overflate som tåler regn allerede etter ca. fire timer.

TECHNICAL DATA:

Bindemiddel:	Styrene acrylic/acrylic
Volumfaststoffer:	41%
Glans:	Semi matt
Tynning/rengjøring:	Vann
Matrialforbruk:	4–8 m ² /L.
Påføringstemperatur:	Minimum +5°C
Malingsverktøy:	Pensel, rulle og sprøytepistol
Støvtørr:	2–4 h
Overmalingsbar:	12 h
Gjennomtørr:	24–48 h
Lagringstid:	2 år hvis uåpnet, frostfri lagring
Farge:	Hvit
Brandfarlig:	Ikke brannfarlig
VOC – Kategori:	(Cat. A/i): 140 g/l (2010)
emballasje:	1, 2,7, 9 och 18 L

Forbehandling:

Overflatene vaskes med Hagmans Malervask ute eller Hagmans Tak/Fasadevask. Oksiderte, sinkbelagte overflater behandles med Hagmans Syrevask. Rustete overflater rengjøres med sandblåsing eller mekanisk stålbørsting. Deretter grunnes tidligere rustete overflater én eller to ganger (avhengig av mengde rust) med Hagmans Metallplate primer. Aluminiumsoverflater rubbes og grunnes før påføring av farge. Før de males må overflatene være tørre, hele og godt rengjort fra smuss og fett, samt at det skal tas en test av festeevnen i henhold til Gitterschnittmetoden.

Protäck V



Bruksanvisning (inkluderer påføring):

Påfør Protäck V med pensel, rulle eller sprøyte (f.eks. Wagner PS 3.29 airless med egnet dyse). Minst to strøk. (Minimum 120 M μ tørt). Tre strøk gir enda mer effektiv langtidsbeskyttelse. Unngå å male i direkte sollys eller når det er fare for dugg eller regn.