

## Tämän sinä tarvitset:

Korjaus	Lattiakitti	Riippuu vaurion laajuudesta.
Maalaus	Lattiamaalit EP-V	8 m <sup>2</sup> /kg/sivelyskerta 2-3 sivelystä suositellaan
Lakkaus 1	Paksukalvolakka EP	5 m <sup>2</sup> /kg 1 sivelyskerta 1 kg riittää kahteen ajouraan 0,4 x 5 m
Hiekkasirote	Värihiekkä	0,25-0,3 m <sup>2</sup> /kg = 3-4 kg per ajoura
Lakkaus 2	Paksukalvolakka EP	2,5 m <sup>2</sup> /kg 1 sivelyskerta 2 kg riittää kahteen ajouraan 0,4 x 5 m

Ohjearvot vaihtelevat lattian rakenteen mukaan



## Hagmansin tuotteet ovat näkemisen arvoiset!

### Jälleenmyyjä:

Espoo	Martinsillantie 2, puh. (09) 5465 1200
Forssa	Aleksinkatu 2, puh. (03) 581 1900
Helsinki	Kalevankatu 29, puh. (09) 5465 1300, Sahaajankatu 44, puh. (09) 5465 5400
Hyväkää	Sillankorvankatu 5, puh. (019) 288 1700
Hämeenlinna	Vanajantie 12, puh. (03) 648 440
Iisalmi	Puijon Väri, Karjalankatu 36, puh. (017) 550 2670
Joensuu	Kuurnankatu 2, puh. (013) 510 5600
Jyväskylä	Ahjokatu 18, puh. (014) 449 1400
Kaarina	Niemeläntie 2, puh. (02) 525 2700
Kangasala	Lentolantie 2, puh. (03) 233 3160
Kerava	Santaniitynkatu 1, puh. (09) 5465 1800
Kotka	Jumalniementie 5, puh. (05) 4205 050
Kouvola	Tommolankatu 12, puh. (05) 620 5550
Kuopio	Puijon Väri, Tehdaskatu 8, puh. (017) 550 2600
Lahti	Alavankatu 6, puh. (03) 467 2800
Laihia	Tampereentie 91, puh. (06) 312 4951
Lappeenranta	Alaniitynkatu 14, puh. (05) 620 5500
Lohja	Takasenkatu 37, puh. (019) 288 2900
Nokia	Yrittäjätie 18, puh. (03) 233 3180
Pori	Itsenäisyydenkatu 1-3, puh. (02) 543 2500
Porvoo	Teollisuustie 12, puh. (019) 548 1750
Riihimäki	Herajoentie 13, puh. (019) 7421
Salo	Joensuunkatu 12, puh. (02) 413 3300
Seinäjäki	Sammonkatu 2, puh. (06) 211 3000
Tampere	Sammonkatu 56, puh. (03) 233 3100
Turku	Satakunnantie 162, puh. (02) 525 2400
Vaasa	Kiillekuja 1, puh. (06) 211 3060
Vantaa	Petikontie 5, puh. (09) 5465 1500



## Autotallijärjestelmä Vieläkin parempaa kulutuksen kestoa

Ammattilaisille ja tee-se-itse ihmisille



# Autotallijärjestelmä

## Lattiamaaali EP-V

Hagmans Lattiamaaali EP-V on ensisijaisesti tarkoitettu betonilattioille. Valmis maalipinta on hengittävä ja maali soveltuu siksi erinomaisesti maavaraisten lattioiden maalaamiseen. Uuden lattian voit yleensä maalata jo viikko valun jälkeen.

### Ominaisuudet

- Kaksikomponenttinen
- Korkea kiilto – helppo pitää puhtaana
- Hyvä kulutuksen kesto
- Hyvä kemikaalien kesto, kestävä esim. bensiiniä.
- Hengittävä
- Hyvä peittokyky
- Vesiohenteinen
- Lähes hajuton



## Hjulspår - Ajourapinnoite

Hagmans Ajourapinnoite muodostaa kulutusta kestäviä ajourat autotalliin. Hagmans Ajourapinnoite myydään täydellisenä pakkauksena laatikossa, joka sisältää Paksukalvolakka EP:tä, Värihiekkää, hiekkapaperia ja teippiä.



Hagmans Paksukalvolakka EP on kaksikomponenttinen, liuotinvapaa epoksilakka, joka yhdessä Hagmans Värihiekan kanssa muodostaa erittäin lujat ja kestävät ajourat autotalliin.



## Tee näin:



### 1. Esikäsittele

Lattiapinnan täytyy aina olla puhdas ja kiinteä ennen maalauksen aloittamista. Uuden tai käsittelemättömän betonin pinnassa on sementtiliima kalvo joka on kestävydeltään huono, ja tämä kerros on poistettava joko timanttihionnalla tai suolahappokäsittelyllä. Poista pölyt pölynimurilla.

**HUOM!** Uuden betonin voit maalata Hagmans Lattiamaaali EP-V:llä jo viikon kuluttua.

### Happokäsittely

Sekoita 1 osa väkevää suolahappoa 9 osaan vettä.

Kostuta lattia vedellä.

Levitä happoseos lastaa, harjaa tai vesikannua käyttäen.

Huuhtelee lattia huolellisesti puhtaaksi vedellä.

Mahdolliset jäljelle jääneet öljytahrat puhdistetaan Hagmans Öljynsöyjällä. Halkeamat ja epätasaisuudet korjataan Hagmans Lattiakitillä. HUOM! Poista aina esikäsitteystä jääneet pölyt imuroimalla.

Vanha maali poistetaan parhaiten lattiasta timanttihionnalla, mutta jos uudelleen maalaat aikaisemmin maalatun lattian, on tärkeää että vanha pinta mattahiotaan, ja että kaikki huonosti kiinni oleva vanha maali huolellisesti poistetaan. Lopputulos riippuu paljon vanhan maalin lujuudesta ja tartunnasta lattiapintaan.

### 2. Korjaa mahdolliset vauriot lattiakitillä



Pienemmät halkeamat ja epätasaisuudet korjataan Hagmans Lattiakitillä ja suuremmat Hagmans Korjauslaastilla.

### 3. Maalaa koko lattia




Pohjamaalaa ensin koko lattia n. 10-20% vedellä ohennetulla Lattiamaaali EP-V:llä. Toinen maalikerros maalataan ohentamattomalla maalilla. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta, jotta vesi haihtuu ennen maalin kovettumista.

### 4. Lakkaa ajourat



Rajaa teipillä kaksi noin 0,4m leveätä ja 5 m pitkää ajouraa. Lakkaa ajourat Hagmans Paksukalvolakka EP:llä.

### 5. Hiekoita ajourat



Sirottele Hagmans Värihiekkää märkään lakkaan. Sirottele runsaasti, koska on tärkeää saada pintaan riittävästi hiekkää. Poista teipit 30-60 minuutin jälkeen.

### 6. Poista ylimääräinen hiekka



Kun lakka on kovettunut, poista ylimääräinen hiekka harjalla ja hio sen jälkeen pinta kevyesti. Imuroi tämän jälkeen pinta huolellisesti.

### 7. Lakkaa hiekkapinta



Teippaa ajourat uudestaan. Pinta-lakkaa ajourat kertaalleen Hagmans Paksukalvolakka EP:llä. Poista teipit 30-60 minuutin jälkeen.

### Valmista tuli!



Lattian lämpötilan ollessa noin +15°C, lattia kestää kävelyä noin 24 tunnin jälkeen, ja se saavuttaa täyden kestopensa noin 5-7 vuorokauden kuluttua, jolloin se voidaan ottaa normaaliin käyttöön.